

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

L6 ANSWER 1 OF 1 JAPIO (C) 2003 JPO on STN

AN 1995-106446 JAPIO
TI SEMICONDUCTOR NONVOLATILE MEMORY AND FABRICATION THEREOF
IN ONO TAKASHI
PA OKI ELECTRIC IND CO LTD
PI JP 07106446 A 19950421 Heisei
AI JP 1993-249244 (JP05249244 Heisei) 19931005
PRAI JP 1993-249244 19931005
SO PATENT ABSTRACTS OF JAPAN (CD-ROM), Unexamined Applications, Vol. 1995

AN 1995-106446 JAPIO
AB PURPOSE: To provide a semiconductor nonvolatile memory, and fabrication method thereof, suitable for high integration in which the gate length can be shortened.

CONSTITUTION: In the semiconductor nonvolatile memory having a laminate structure of floating gate and control gate with a select gate being located contiguously thereto, the select gate 23 is formed on a semiconductor substrate 21 through a gate oxide 22. A tunnel oxide 24 thinner than the gate oxide 22, an L-shaped floating gate 25a contiguous to the tunnel oxide 24, and an L-shaped insulation film 26a contiguous to the floating gate 25a are also deposited at least on one side of the select gate 23. A side wall type laminate comprising a substantially square control gate 25a is also provided contiguously to the insulation film 26a thus shortening the first gate length L<SB>11</SB> being defined by the floating gate 25a and the control gate 27.

COPYRIGHT: (C)1995, JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-106446

(43) 公開日 平成7年(1995)4月21日

(51) Int. Cl.⁶H 0 1 L 21/8217
29/788
29/792

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

H 0 1 L 29/ 78

3 7 1

G 1 1 C 17/ 00

3 0 7 D

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 5 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平5-249244

(22) 出願日 平成5年(1993)10月5日

(71) 出願人 000000295

沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72) 発明者 小野 隆


東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気
工業株式会社内

(74) 代理人 弁理士 清水 守 (外1名)

(54) 【発明の名称】 半導体不揮発性記憶装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 ゲート長を小さくできる高集積に適した半導体不揮発性記憶装置及びその製造方法を提供する。

【構成】 フローティングゲートとコントロールゲートの積層構造を有し、かつ、この積層構造に接してセレクトゲートを有する半導体不揮発性記憶装置において、半導体基板 2 1 上にゲート酸化膜 2 2 を介して形成されるセレクトゲート 2 3 と、このセレクトゲート 2 3 の少なくとも一側にゲート酸化膜 2 2 より薄く形成されるトンネル酸化膜 2 4 と、このトンネル酸化膜 2 4 に接する L 字状のフローティングゲート 2 5 a と、このフローティングゲート 2 5 a に接する L 字状の絶縁膜 2 6 a と、この絶縁膜 2 6 a に接する略四角形状のコントロールゲート 2 5 a からなるサイドウォール状の積層膜を設け、フローティングゲート 2 5 a 及びコントロールゲート 2 7 によって規定される第 1 のゲート長 L₁ を縮小する。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 フローティングゲートとコントロールゲートの積層構造を有し、かつ、該積層構造に接してセレクトゲートを有する半導体不揮発性記憶装置において、

(a) 半導体基板上にゲート酸化膜を介して形成されるセレクトゲートと、

(b) 該セレクトゲートの少なくとも一方側に前記ゲート酸化膜より薄く形成されるトンネル酸化膜と、該トンネル酸化膜に接するL字状のフローティングゲートと、該フローティングゲートに接するL字状の絶縁膜と、該絶縁膜に接する略四角形状のコントロールゲートからなるサイドウォール状の積層膜を設け、

(c) 前記フローティングゲート及び前記コントロールゲートによって規定される第1のゲート長を縮小することを特徴とする半導体不揮発性記憶装置。

【請求項2】 フローティングゲートとコントロールゲートの積層構造を有し、かつ、該積層構造に接してセレクトゲートを有する半導体不揮発性記憶装置の製造方法において、

(a) 半導体基板上にゲート酸化膜を介してセレクトゲートを形成する工程と、

(b) 前記セレクトゲート形成後、前記ゲート酸化膜より薄いトンネル酸化膜を形成する工程と、

(c) 該トンネル酸化膜上にフローティングゲートとなる不純物をドーピングした多結晶シリコン層、絶縁膜、コントロールゲートとなる不純物をドーピングした多結晶シリコン層を順次形成する工程と、

(d) 異方性エッチングにより前記セレクトゲートの少なくとも一方側にフローティングゲート、絶縁膜、コントロールゲートよりなる積層膜がサイドウォール状に残るようにエッチングする工程とを施すことを特徴とする半導体不揮発性記憶装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、電氣的に書き換えのできる半導体不揮発性記憶装置（メモリ）及びその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、このような分野の技術としては、例えば、「A NEW FLASH-ERASE EPROM CELL WITH A SIDEWALL SELECT-GATE ON ITS SOURCE SIDE」, K. Naruke et al., IEDM89 pp603」に開示されるような、サイドウォール型セレクトゲートを有する半導体不揮発性メモリは、メモリセル面積の増加を抑えながら、セレクトゲートを付加することにより、高集積と高性能を同時に達成しようとするものである。

【0003】 図3はかかる従来の半導体不揮発性メモリセルの断面図である。図3に示すように、S1単結晶基

2

板11上に極薄のトンネル酸化膜12を介してフローティングゲート13、更に、絶縁膜14を介してコントロールゲート15を積層状に形成し、前記積層したフローティングゲート13、及びコントロールゲート15の一方側にサイドウォール型のセレクトゲート17を配し、更に、ドレイン拡散層18、ソース拡散層19をS1単結晶基板11の表面に配するという構造になっている。

【0004】 ここで、前記セレクトゲート17は、積層したフローティングゲート13及びコントロールゲート15を形成し、ゲート酸化膜16を形成した後、例えば、不純物をドーピングした多結晶シリコン膜を500Å積層し、異方性エッチングを施すことにより、積層したフローティングゲート13、及びコントロールゲート15の側壁に、サイドウォール状に前記多結晶シリコン膜を残すことができ、前記サイドウォール型のセレクトゲート17とすることが可能である。なお、多結晶シリコン膜の膜厚が500Åの場合、前記セレクトゲート17のゲート長 L_1 は、0.4 μ m程度となる。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記した従来の半導体メモリセルにおいては、前記フローティングゲート13あるいは前記コントロールゲート15のゲート長 L_2 は、製造ラインのリソグラフィの限界以下にはできないので、例えば、0.6 μ mルールでは0.6 μ mが最小寸法となる。

【0006】 他方、前記セレクトゲート17のゲート長 L_1 は、このセレクトゲート17のトランジスタ（Tr）パンチスルー限界まで縮小することが可能であるため、例えば、0.4 μ mとリソグラフィ限界以下とすることができるが、前記ゲート長 L_1 と前記ゲート長 L_2 を合計すると1.0 μ mと大きな値になってしまうという問題点があった。

【0007】 なお、前記セレクトゲート17のゲート長 L_1 は、前記ゲート酸化膜16の膜厚や前記ソース拡散層19の横方向拡散、さらには動作電圧等によって決まる値であり、上記の0.4 μ mという値は、前記ゲート酸化膜16の膜厚が250Å、前記ソース拡散層19の深さが約0.2 μ mの場合の値である。本発明は、以上述べた前記ゲート長 L_1 と L_2 の和が大きいう問題点を除去するため、ゲート長（ L_1 と L_2 の和）を小さくできる高集積に達した半導体不揮発性記憶装置及びその製造方法を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】 本発明は、上記目的を達成するために、フローティングゲートとコントロールゲートの積層構造を有し、かつ、該積層構造に接してセレクトゲートを有する半導体不揮発性記憶装置において、半導体基板上にゲート酸化膜を介して形成されるセレクトゲートと、このセレクトゲートの少なくとも一方側に前記ゲート酸化膜より薄く形成されるトンネル酸化膜

と、このトンネル酸化膜に接するL字状のフローティングゲートと、このフローティングゲートに接するL字状の絶縁膜と、該絶縁膜に接する略四角形状のコントロールゲートからなるサイドウォール状の積層膜を設け、前記フローティングゲート及び前記コントロールゲートによって規定される第1のゲート長を縮小するようにしたものである。

【0009】また、フローティングゲートとコントロールゲートの積層構造を有し、かつ、該積層構造に接してセレクトゲートを有する半導体不揮発性記憶装置の製造方法において、半導体基板上にゲート酸化膜を介してセレクトゲートを形成する工程と、該セレクトゲート形成後、前記ゲート酸化膜より薄いトンネル酸化膜を形成する工程と、該トンネル酸化膜上にフローティングゲートとなる不純物をドーブした多結晶シリコン層、絶縁膜、コントロールゲートとなる不純物をドーブした多結晶シリコン層を順次形成する工程と、異方性エッチングにより前記セレクトゲートの少なくとも一方側にフローティングゲート、絶縁膜、コントロールゲートよりなる積層膜がサイドウォール状に残るようにエッチングする工程とを施すようにしたものである。

【0010】

【作用】本発明によれば、上記したように構成したので、前記セレクトゲートの一方側に前記フローティングゲート及び前記コントロールゲートを、リソグラフィ限界以下の前記ゲート長 L_{11} とする。すなわち、ゲート長 L_{11} を従来によるリソグラフィ限界、例えば $0.6\mu\text{m}$ に比べて、 $0.3\mu\text{m}$ 近傍まで縮小することができる。

【0011】したがって、半導体不揮発性記憶装置の高集積化を図ることができる。

【0012】

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を参照しながら詳細に説明する。図1は本発明の実施例を示す半導体不揮発性記憶装置の製造工程断面図である。

(1) まず、図1(a)に示すように、S1単結晶基板21に、能動領域を確定するようにLOCOS法等により、フィールド酸化膜を選択的に形成する(図示なし)。その後、ゲート酸化膜22を 250\AA 、S1単結晶基板21上に形成し、次いで、不純物をドーブした単結晶シリコン層を例えば 5000\AA 堆積し、リソグラフィ及びエッチングによりセレクトゲート23を形成する。

【0013】(2) 次いで、図1(b)に示すように、トンネル酸化膜24、フローティングゲートとなる不純物をドーブした多結晶シリコン層25、絶縁膜26、コントロールゲートとなる不純物をドーブした多結晶シリコン層27を順次形成する。

(3) 続いて、図1(c)に示すように、異方性エッチングにより、前記セレクトゲート23の側方にフローティングゲート25a、前記絶縁膜26a、コントロール

ゲート27aよりなる積層膜がサイドウォール状に残るようにエッチング処理する。

【0014】この時、前記サイドウォール積層膜の幅、すなわち、ゲート長 L_{11} は、フローティングゲート25aとなる多結晶シリコン層25、前記絶縁膜26、前記コントロールゲート27aとなる多結晶シリコン層27の、それぞれの膜厚によって制御することができる。例えば、フローティングゲート25aとなる多結晶シリコン層25の膜厚を 1000\AA 、前記絶縁膜26を 200\AA 、前記コントロールゲート27aとなる多結晶シリコン層27の膜厚を 3000\AA とすることで、前記ゲート長 L_{11} が、約 $0.3\mu\text{m}$ となる前記サイドウォール積層膜を形成することができる。

【0015】しかる後、図1(d)に示すように、前記セレクトゲート23の一方側の前記サイドウォール積層膜をレジストで被覆し、他方側の前記サイドウォール積層膜を除去し、ドレイン拡散層28、ソース拡散層29を形成する。なお、前記サイドウォール積層膜を形成する異方性エッチングとして、前記多結晶シリコン膜のエッチングには、C1系ガスあるいはBr系ガスを用い、前記絶縁膜が酸化膜を含む膜である場合、F系ガスを用いたプラズマエッチングが好適である。

【0016】また、上記実施例では、前記セレクトゲート23の一方側のサイドウォール積層膜を除去したが、これを除去せずに残し、さらなるゲート電極として使用しても差し支えない。この時、前記ソース拡散層29の形成を、前記フローティングゲート25aとなる多結晶シリコン層25の堆積の前に行い、前記セレクトゲート23と前記ソース拡散層29をオーバーラップするように、つまり、実効ゲート長(前記ドレイン拡散層28と前記ソース拡散層29の間隔)を、前記一方側の前記サイドウォール積層膜を除去する場合と同等にすることが可能である。

【0017】このように、セレクトゲートを形成した後、フローティングゲート、絶縁膜、コントロールゲートよりなる積層膜を、セレクトゲートの一方側にサイドウォール状に異方性エッチングにより形成するようにしたので、前記サイドウォール積層膜のゲート長 L_{11} を、従来によるリソグラフィ限界、例えば $0.6\mu\text{m}$ に比べて $0.3\mu\text{m}$ とすることができる。

【0018】ここで、セレクトゲート長 L_{11} は、リソグラフィによるゲートの場合(更に微細パターンを形成する手段を用いた場合はこの限りにあらず)、リソグラフィ限界のため、従来法の $0.4\mu\text{m}$ から $0.6\mu\text{m}$ へと太くなるが、セレクトゲート長 L_{11} と L_{12} の和は、 $1.0\mu\text{m}$ から $0.9\mu\text{m}$ と従来法に比べ小さくすることが可能である。

【0019】その理由は、セレクトゲート23のゲート酸化膜22は、通常、前記フローティングゲート下の前記トンネル酸化膜よりも厚いために、前記フローティン

5

グゲート部分の方が、前記セレクトゲート部分よりもパンチスルー限界となるゲート長 l_1 を短くできることによる(図2参照)。ここで、図2はトランジスタ閾値のゲート長依存特性図であり、縦軸に閾値(V)、横軸にゲート長(μm)を示し、○印はセレクトゲートトランジスタを、△印はフローティングゲート(電圧の印加なしの場合)及びコントロールゲート積層トランジスタを示している。

【0020】この図から明らかなように、ここでは、フローティングゲート及びコントロールゲート積層トランジスタのゲート長は0.3 μm 近傍まで縮小することができる。また、フローティングゲート部のトランジスタがパンチスルーしてはならない場合(カットオフしない場合)には、電子が、前記フローティングゲートに蓄積されているというメモリ動作を行うことになる。この場合、前記蓄積された電子が、パンチスルーを抑制する方向に働くので、本発明による前記サイドウォール積層膜のゲート長 l_1 を、前記0.3 μm から、例えば0.25 μm と更に縮小することも可能となる。

【0021】なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。

【0022】

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明によれば、セレクトゲートを形成した後に、フローティン

6

グゲート、絶縁膜、コントロールゲートよりなる積層膜を前記セレクトゲートの一方側にサイドウォール状に異方性エッチングにより形成するようにしたので、このサイドウォール積層膜のゲート長 l_1 を、従来によるリソグラフィ限界、例えば0.6 μm に比べて、0.3 μm 近傍まで縮小することができる。

【0023】したがって、半導体不揮発性記憶装置の高集積化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例を示す半導体不揮発性記憶装置の製造工程断面図である。


【図2】トランジスタ閾値のゲート長依存特性を示す図である。

【図3】従来の半導体不揮発性メモリセルの断面図である。


【符号の説明】

- 21 S1単結晶基板
- 22 ゲート酸化膜
- 23 セレクトゲート
- 24 トネル酸化膜
- 25, 27 不純物をドーピングした多結晶シリコン層
- 25a フローティングゲート
- 26, 26a 絶縁膜
- 27a コントロールゲート
- 28 ドレイン拡散層
- 29 ソース拡散層


【図2】



【図3】



【図1】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. *

G 1 1 C 16/02
16/04

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所